

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de Espesor de Recubrimiento, Ferroso / NO Ferroso DT156 CEM

Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, la pintura, zinc) en el acero.

Categoría: Medidores de espesor de recubrimiento

SKU: BLUE-DT156 USD\$499.00

Modelo: DT156



Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloDT156
MarcaCEM (China)
SKUBLUE-DT156 USD\$499.00

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Recubrimientos no magnéticos (por ejemplo, la pintura, zinc) en el acero.
Revestimientos aislantes (por ejemplo, pintura) en no ferrosos. No ferrosos recubrimientos en sustratos aislantes. Calibración de Aluminio de Precisión Estándar

RANGO	EXACTITUD	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
0 ~ 1250um0~49mils	(+ / - 3% +1) de la UM / (+ / - 3% 1.5) um	Inducción Magnética / Principio de Corrientes de Foucault

1 Especificaciones técnicas

Principio de Funcionamiento	Inducción Magnética / Principio de Corrientes de Foucault
Rango de Medición	0 ~ 1250um0~49mils
Tolerancia garantizada (la lectura)	(+ / - 3% +1) de la UM / (+ / - 3% 1.5) um
Precisión de gama baja	0.1um
Radio de curvatura mínimo	1,5 mm / 3mm
Diámetro de la zona de mínimos	3mm / 5mm
Espesor crítico básicos	0.5 mm / 0.3 mm
Tamaño (alto)	113.5mm x 54mm x 27mm
peso	110gms
Unidad de medida	Micras, Milímetros, Milésimas.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).